

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



GRAFFITISHIELD™ WAX

Anti-graffiti coating op basis van bijenwas

- Zo goed als onzichtbare zelfopofferende coating voor vele ondergronden
- Biologisch afbreekbaar
- Bestand tegen UV en verwerking
- Oplosmiddelarm
- Waterdampdoorlatend

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

GRAFFITISHIELD™ WAX

OMSCHRIJVING

Zelfopofferende anti-graffiti laag gebaseerd op natuurlijke was. Geschikt voor één enkele reiniging.

AANBEVOLEN GEBRUIK

GraffitiShield™ WAX is na uitharding zeer resistent tegen vele soorten inkt en verf - graffiti kan zeer eenvoudig worden verwijderd met warm water - na verwijdering van de graffiti dient men de gereinigde plekken opnieuw van GraffitiShield™ WAX te voorzien, zodat het behandelde oppervlak na de uithardingsperiode weer tegen een eventuele volgende graffiti-actie wordt beschermd. Geschikte ondergronden: natuursteen, baksteen, kalkzandsteen, beton, acrylaat en marmer. Genoemde ondergronden dienen met hoge druk gereinigd te kunnen worden met een watertemperatuur van 70 tot 90°C.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³): 1,02
Glansgraad: Zijdeglans

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: 1 uur
Hanteerbaar: 12 uur
Overschilderbaar: 2 uur
Volledig uitgehard: 24 uur

THEORETISCH VERBRUIK

6,7 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond dient droog, schoon, vuil- en vetvrij te zijn.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik intensief tot een goede homogeniteit oproeren/opschudden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

De verwerkingstemperatuur ligt tussen de 5°C en 35°C.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Product niet verdunnen. Kruislings aanbrengen in 2 lagen nat in nat met een pauze van 10 minuten tot 2 uur tussen de lagen. Het verdient aanbeveling om ramen en deuren af te dekken.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPIJT

Product niet verdunnen. Kruislings aanbrengen in 2 lagen nat in nat met een pauze van 10 minuten tot 2 uur tussen de lagen. Het verdient aanbeveling om ramen en deuren af te dekken.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Warm water.

OPMERKINGEN

Graffiti wordt zeer eenvoudig verwijderd d.m.v. een hogedrukreiniger met warm water. Bij het afsprengen met een druk vanaf 40 bar en een minimum temperatuur van 70 tot 90°C smelt GraffitiShield™ Wax en tegelijkertijd onthecht de graffiti van de ondergrond. Na verwijdering dient men een nieuwe laag GraffitiShield™ Wax aan te brengen.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: 25 g/l
VOC readymix: 25 g/l
VOC categorie: A/c
VOC limiet: 40 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 1 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 0° en 30°C.

Uitgiftedatum: 24/06/2022

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu