



KEURINGSRAPPORT (3.1) - Chemische samenstelling
FABRIEKS CONTROLE ATTEST (2.2) - Mechanische eigenschappen/
INSPECTION CERTIFICATE (3.1) - Chemical analysis
TEST REPORT (2.2) - Mechanical properties

Datum/Date: 2018-05-29

Certificaat nummer/Cert no:

EC25176534 rev. 0

ESAB ordernummer/Our order: 1958095

ESAB referentie/Our ref: Adrienn Mészáros Budapest Kft.

Klantnummer/Cust no: NLB00033

Orderdatum/Your date: 20180523

Ordernummer/Your order: 20031469804

Referentie/Your ref:

Faxnummer/Your fax:

E-mail adres/Your e-mail:

Faktuuraadres/Invoice address
ZEVIJ BV LASAULEC HEERENVEEN
POSTBUS 447
4900 AK OOSTERHOUT
Netherlands

Verzendadres certificaten/Cert receiver

Afleveradres/Delivery address
LASAULEC HEERENVEEN
KUPER 4
LIDNR 403
8447 GK HEERENVEEN
Netherlands

LEVERING/DELIVERY

Lotnummer/Lot no:

RB18141043

Hoeveelheid/Quantity:

30 KGM

PRODUCT/PRODUCT

Merk/Brand: ESAB

Omschrijving/Desc: OK Tigrod 5356 2.4x1000mm 2.5kg

Artikelnummer/Item no: **181524R120**

CLASSIFICATIES/CLASSIFICATIONS

SFA/AWS A5.10: R5356

EN ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr(A))

JIS Z 3232: A5356

CHEMISCHE SAMENSTELLING/ CHEMICAL COMPOSITION

Actual results: acc to EN 10204 - 3.1

Wire/strip

Overige/Auxiliary:

Si	0.07%
Mn	0.15%
Cr	0.06%
Cu	0.01%
Ti	0.07%
Al	94.0%
Fe	0.12%
Mg	5.1%
Zn	0.01%

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN/MECHANICAL PROPS

Typical data: acc to EN 10204 - 2.2

Norm/Standard:

Overige/Auxiliary:

Toestand/Condition:

TREKPROEF/TENSILE

Rp0.2 Rm A4-A5

110 MPa 235 MPa 17 %

OPMERKINGEN/COMMENTS

Product geleverd volgens een QA systeem welke voldoet aan de ISO 9001 norm.

Dit certificaat is elektronisch aangemaakt en geldig zonder ondertekening.

Voor vragen:

Esab Nederland BV - P.O. Box 2236 , 3800 CE Amersfoort , Nederland

Product supplied under a QA Programme fulfilling the EN ISO 9001 standard.

This certificate is produced electronically and is valid without signature.

Please refer any queries to: (see above)

Validation - Chemical Analysis

Todd Makar

Quality Assurance Manager

Validation - Others

Jay Coubrough