

**Abnahmeprüfzeugnis
Inspection Certificate
Certificat de réception**



Holland Rectifier Middenbeemster
VOF
Insulindeweg 7-A
1462 ZG Middenbeemster
Netherlands

Datum
28.10.2024

Prüfzeugnisnummer
10250876700601S09321490050

Bestellnummer: 240048
Order no. / No. de commande

Bestelldatum: 16.10.2024
of / du

Auftragsnummer: 102508767
Our order no. /
No. de commande d'usine

Unsere Abteilung: Consumables
Our department /
Notre departement

Bezeichnung: TR 316 LSi XQ 5kg Ø1,6x1000mm
Description / Appellation

Norm Bezeichnung: DIN ISO 14343-A : W 19 12 3 L Si
Standard classification / AWS A-A 5.9 : ER 316 LSi
Norme

Artikelnummer 097-005373-10016
Item no. / Référence

Kundennummer: 110053419
Customer ref. /
numéro de client

Gebindeart: Paket / 5,0 kg
Type of packing drum / Bobinage

Abmessung: Ø 1,60 mm X 1000 mm
Dimension / Dimension

Schmelz-Nr.: V18853
Cast-no. / No. coulée

Gewicht: 20,00 kg
Weight / Poids

Chemische Zusammensetzung in % - EN 10 204 -3.1
Chemical composition - EN 10 204 -3.1
Composition chimique - EN 10 204 -3.1

C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Mo	Ni
0,017	0,85	1,75	0,024	0,009	0,04	18,48	2,56	11,38

Sonstige	Gesamt (AZ)	Einzel max (AE)
----------	---------------	-------------------

Bemerkungen / Remarks / Remarques:

Mechanische Eigenschaften des reinen Schweißgutes DIN EN ISO 15792-1 Werkzeugezeugnis EN 10 204-2.2
Mechanical properties of pure weld metal DIN EN ISO 15792-1 test report EN 10 204-2.2
propriété mécanique de soudage purement DIN EN ISO 15792-1 relevé de contrôle EN 10 204-2.2

Re bzw. Rp0,2 min ≥ MPa	result MPa(t) 429	Rm min ≥ MPa	result MPa(t) 596	A5 min ≥ %	result ≥ % 39,0	Av min ≥ J @ °C
-------------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------------	------------------	-----------------------	-----------------------

EWM GmbH
Qualitätssicherung / Quality Assurance
Abnahmebeauftragter / Authorized representative R.Plett

**Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
This certificate was issued by DP-equipment and does not require signature.**